

## Pullex Renovier-Grund

## 50236 ff

Выравнивающая грунтовка для древесины на основе растворителя для частного и коммерческого применения

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Кроющая пигментированная выравнивающая грунтовка для сильно выветренных деревянных покрытий снаружи. Кроме защиты, Pullex Renovier-Grund выравнивает и осветляет основу. Продукт не содержит ароматические соединений, используется растворитель с низким запахом.

#### Особые свойства, стандарты

- Покрытие обеспечивает защиту от синевы и разрушающего древесину грибка с помощью активных компонентов.
- **Активное вещество:**  
0,3% (0,3 г / 100 г) IPBC (йодопропилбутилкарбамат)


#### Сфера применения



- Деревянные конструктивные элементы наружного применения, со стабильными размерами, изменяемыми и ограничено изменяемыми размерами, например, деревянные дома, деревянная обшивка, навесы, зимние сады, деревянные окна, двери, гаражные ворота, соответствующие 2 и 3 классам применения без контакта с землей.


### ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

#### Указания по применению



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Не применяйте при температуре ниже +5°C и / или относительной влажности >80%.
- **Избегайте высыхания толстых слоев пропитки, в противном случае требуется шлифование зернистостью 220 или подходящим абразивным материалом!**
- Продукт не устойчив к атмосферному воздействию без финишного покрытия!

#### Технология нанесения



Процесс нанесения	Кисть
Укрывистость на слой (м <sup>2</sup> /л)	8 - 12

**Внимание: Запрещено распылять продукт!**

**Продукт готов к применению.**

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

10-16 (заменяет 06-13) ZKL 4416

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)**



Последующий слой (лаками на основе растворителя)	приблизительно через 12 часов
Последующий слой (лаками на водной основе)	через 48 часов

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

На древесине богатой компонентами (например, дуб, ироко) высыхание может замедляться.

- Для восстановления с использованием систем покрытий на водной основе необходимо высыхания 48 часов! Затем Pullex Renovier-Grund 50236 ff зашлифовать!

**Очистка рабочего инструмента**



Чистить с помощью ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301.

## ОСНОВАНИЕ

**Тип основания**

Хвойные и лиственные, и другие древесные материалы, пригодные для использования снаружи, например, плиты из массива, клееная древесина, конструкционный массив и т.д.

**Характеристики основания**

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Пожалуйста, соблюдайте ÖNORM B 2230 часть 1.

Смотрите также VOB, часть C, DIN 18363, пункт 3; Малярные и лакокрасочные работы.

Пожалуйста, соблюдайте инструкции BFS-Merkblatt №18.

Необходимым условием долговечности покрытия является наличие конструктивной защиты древесины.

**Влажность древесины**

**Лиственные породы:** 12% +/- 2%

**Хвойные породы:** 15% +/- 2%

**Подготовка основания**

**Деревянные конструктивные элементы с изменяемыми размерами:**

Выветренную посеревшую древесину, старые отслаивающиеся остатки краски, пыль и загрязнения очистить с помощью латунной проволочной щётки или нейлоновой щетки, Невпитывающее старое покрытие удалить с шлифовальной машиной зернистостью 80

**Деревянные конструктивные элементы, со стабильными размерами:**

Удалить поврежденные, старые отслаивающиеся остатки покрытия. Прочно держащиеся покрытия.отшлифуйте (зернистостью 60) и дошлифуйте (зернистостью 120).

## СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ


<b>Основной слой</b>	1 x Pullex Renovier-Grund 50236 ff Участки древесины с повышенной впитываемостью прокрасить 2 слоями ("мокрый по мокрому" без промежуточной сушки). сушка 12 часов
<b>Промежуточное шлифование</b>	Шлифование зернистостью 220 или подходящим абразивным материалом Требуется только в случае использования кроющих покрытий на водной основе и при слишком большом количестве нанесения и, следовательно, образования пленки.
<b>Промежуточный и окончательное покрытие</b>	В зависимости от области применения: например, Pullex Top-Lasur 50550 ff, Pullex Window-Lasers 50413, Pullex Color 50530 ff, Samtalkyd 52351 ff и Brilliantalkyd 52301 ff, а также Pullex Aqua-Color 53331 ff. Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

<b>Упаковка</b>	0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л	
<b>Цвета</b>	Бежевый	50236
	Лиственница	50200
	Другие цвета можно получить в колеровочной системе <b>ADLER Color4you</b> .	
	<b>База покрытия:</b>	
	База Y для колеровки	50255
	База W20 для колеровки	50256
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Окончательный оттенок зависит от цвета древесины, количества нанесенного материала, цвета пропитки и финишного покрытия.</li> <li>• Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.</li> <li>• Чтобы обеспечить равномерность цвета, используйте только материал с одинаковым номером партии в одной области.</li> <li>• Чтобы обеспечить равномерность цвета, не используйте стандартные цветовые оттенки и оттенки, полученные с помощью тонирующей системы в одной области.</li> <li>• Тонированные продукты следует использовать в течение 3 месяцев.</li> </ul>	
<b>Дополнительные продукты</b>	ADLER Adlerol	80301
	Pullex Top-Lasur	50550
	Pullex Fenster-Lasur	50413
	Pullex Color	50530 ff
	ADLER Samtalkyd	52351 ff
	ADLER Brilliantalkyd	52301 ff
	Pullex Aqua-Color	53331 ff

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ**

**Срок хранения / условия хранения**



Не менее 5 лет в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).


Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания / образования плёнки.

**Технические данные**

Содержание ЛОС

Предельное значение по нормам ЕС для Pullex Renovier-Grund (Кат. A/h): 750 г/л (2010). Pullex Renovier-Grund содержит максимум 750 г/л ЛОС.

**Данные по безопасности**



Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Для ткани (ветоши), пропитанной продуктами оксидативного высухания существует опасность самовоспламенения! Ткань (ветошь), пропитанную продуктом сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.