

17.04.20г.

Технологический регламент по нанесению тунгового масла Lignovit Terra фирмы Adler (Австрия)

Сфера применения: для деревянных фасадов и внутренних интерьеров, вагонки, деревянной обшивки, для детских комнат и детских площадок, во влажных помещениях, мебель, панели, детские комнаты.

Примеры объектов: частные дома, гостиницы и отели, дома отдыха, кафе и рестораны, бани, бассейны, торговые центры.

Состав: тунговое масло на водной основе.

Система: водная.

Степень глянца: матовая.

Порода древесины: хвойные породы (например, сосна, лиственница).

Влажность древесины: 12-15%.

Температура воздуха и основания при нанесении: не ниже +10°C.

Метод нанесения: кистью.

Расход в зависимости от впитываемости основания: 60÷80 мл/кв.м или 1л на 12-15 кв.м на один проход.

Сушка: ок.6 час при 20°C.

Очистка инструмента: вода.

Упаковки: 4л

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffnen или другой подручный инструмент, деревянная палка (или ёршик для перемешивания), шлифовальная шкурка для деревянных поверхностей Р120 (для финишного шлифования внутри помещений), Р80 (снаружи), кисти акриловые (art 9612511 - 50мм, art 9612611 - 100мм), скотч-брайт, вода для очистки инструмента.



Подготовка основания: финишное шлифование шлиф.шкуркой вдоль волокон для внутренней отделки - Р120, снаружи - Р80. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена для шлифования древесины.



Подготовленное основание должно быть чистым. Обеспылить поверхность с помощью широкой кисти/ щетки, или воздухом под давлением.



Перед началом работ вскрыть упаковку с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп.4л;) или снять обод, фиксирующий крышку (для уп.18л), тщательно перемешать содержимое в течение 3мин деревянной палкой или ершиком для перемешивания. После перемешивания палку/ершик промыть чистой водой.

Оттенок продукта указан на стикере, который находится на крышке или боковой стенке упаковки. Например, если на стикере написано: Farbton LW 12/1 Margerite - это означает, что продукт Lignovit Terra заколерован по карте Livingwood в оттенок Margerite (или LW 12/1).



Нанесение первого слоя с помощью акриловой кисти с ориентировочным расходом 60÷80мл/кв.м или 1л на 12÷15 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть 50мм – для труднодоступных мест, 100мм – на основных площадях.
Кисть после нанесения промыть чистой водой.



Высокая влажность и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Нанесение второго слоя Lignovit Terra с помощью акриловой кисти с ориентировочным расходом 60÷80мл/кв.м или 1л на 12÷15 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.



Кисть после нанесения промыть чистой водой.



Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Готовое покрытие



образцы с однослойным и двухслойным нанесением Lignovit Terra

Adler Lignovit Terra (арт.53010) - гипоаллергенный продукт. Производится на основе масла плодов тунгового дерева без добавления химических соединений и антисептических добавок. Чтобы не нарушать экологическую безопасность данного продукта, он применяется без предварительного нанесения пропиток и антисептиков, так как приоритетной задачей для него является безопасность людей, склонных к аллергическим реакциям.

Оттенки Lignovit Terra см.на сайте www.adler-lacke.ru

Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной температуре, не замораживать!